



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p.

Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Centrální laboratoř - zkušebna Předměřice nad Labem

Průmyslová 283, 503 02 Předměřice nad Labem

tel.: +420 495 500 930, e-mail: fiala@tzus.cz, www.tzus.eu

PROTOKOL č. 050-024700

Základní údaje:

objednavatel: Rovina Písek, a. s.
adresa: Písek 107, 503 51 Chlumec n.C.
IČO: 25251261
výrobna: Písek
adresa: -
zakázka: Z050130043

Údaje o vzorku:


číslo vzorku: VZ050240087
vzorek: drobné kamenivo těžené frakce 0 / 4 mm
místo odběru: třídící linka
datum odběru: 15.03.2024

Výsledky zkoušek:

zkouška: Stanovení zrnitosti
zkušební postup: ČSN EN 933-1:2012 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Síťový rozbor
datum ukončení zkoušky: 26.03.2024

| Velikost otvoru síta mm | Celk. propad sítím % hm. |
|----------------------------|-----------------------------|
| 8 (2D) | 100,0 |
| 5,6 (1,4D) | 97,6 |
| 4 (D) | 92,0 |
| 2 | 80,5 |
| 1 | 63,9 |
| 0,5 | 36,9 |
| 0,25 | 6,3 |
| 0,125 | 0,6 |
| 0,063 | 0,4 |

| | |
|----------------------------|-------|
| Jemné částice | 0,4 % |
| Nadsítné na síti (2D) | 0 % |
| Nadsítné na síti (1,4D) | 2 % |
| Nadsítné na síti (D) | 8 % |
| Obsah znečišťujících látek | 0,0 % |



Zkušební zařízení:

Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Předměřice nad Labem.

Vypracoval:

Ing. Roman Černý
zpracovatel protokolu

Schválil:

Ing. Zdeněk Fiala
vedoucí zkušebny

Výtisk č.:

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích

Prohlášení:

Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Centrální laboratoř

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

tel.: +420 387 023 211

www.tzus.eu

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

č. účtu: 1501-931/0100

e-mail: pilarova@tzus.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 711, IČ: 00015679, DIČ: CZ00015679

Předměřice nad Labem, dne 27.03.2024