



## PROTOKOL č. 050-024701

### Základní údaje:

objednavatel: Rovina Písek, a. s.  
adresa: Písek 107, 503 51 Chlumeč n.C.  
IČO: 25251261  
výrobna: Písek  
adresa: -  
zakázka: Z050130043

### Údaje o vzorku:


číslo vzorku: VZ050240088  
vzorek: hrubé kamenivo těžené frakce 4 / 8 mm  
místo odběru: třídící linka  
datum odběru: 15.03.2024

### Výsledky zkoušek:

zkouška: Stanovení zrnitosti  
zkušební postup: ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Síťový rozbor  
datum ukončení zkoušky: 26.03.2024

Velikost otvoru síta mm	Celk. propad sítím % hm.
16 (2D)	100,0
11,2 (1,4D)	100,0
8 (D)	92,5
5,6 (D/1,4)	13,8
4 (d)	2,8
2 (d/2)	0,6
1	0,4
0,5	0,3
0,25	0,2
0,125	0,2
0,063	0,1

Jemné částice	0,1 %
Nadsítné na síti (2D)	0 %
Nadsítné na síti (1,4D)	0 %
Nadsítné na síti (D)	8 %
Podsítné na síti (d)	3 %
Podsítné na síti (d/2)	1 %
Obsah znečišťujících látek	0,0 %



### Zkušební zařízení:

Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Předměřice nad Labem.

### Vypracoval:

Ing. Roman Černý  
zpracovatel protokolu

### Schválil:

Ing. Zdeněk Fiala  
vedoucí zkušebny

### Výtisk č.: 1

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích

### Prohlášení:

Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Centrální laboratoř

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

tel.: +420 387 023 211

www.tzus.eu

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

č. účtu: 1501-931/0100

e-mail: pilarova@tzus.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 711, IČ: 00015679, DIČ: CZ00015679

Předměřice nad Labem, dne 27.03.2024